

produkttegnninger

FORMAT	CLASSIC PLANK		ELEGANT PLANK		MODERN PLANK - Sensation		WIDE LONG PLANK - Sensation	
Bredde	190	mm	156	mm	190	mm	240	mm
Lengde	1200	mm	1380	mm	1380	mm	2050	mm
Antall planker pr pakke	7		8		7		6	
m ² pr. pakke	1,596	m ²	1,722	m ²	1,835	m ²	2,952	m ²
Fåser	0V		0V		med presset fas på fire kanter		med presset fas på fire kanter	
Tykkelse	8	mm	8	mm	8	mm	9,5	mm
Not og fjær	Perfect fold 3.0		Perfect fold 3.0		Perfect fold 3.0		Perfect fold 3.0	
Garanti Vannbestandighet	5	år	5	år	10	år	10	år



FABRIKKGARANTI

	METODE	PARAMETERE	Pergo-VERDIER	
Bruksklasse	EN 13329		Klasse	21-22-23/31-32
CE	EN 14041	Sertifisert selskap	NB0766 EPH Dresden	DOP: PL 0501
Garanti	Boligformål	Vannbestandighet	Se garantibetingelsene	25 år
			Classic Plank/Elegant Plank	5 år
	Kommersiell bruk	Vannbestandighet	Modern Plank/Wide Long Plank	10 år
			Se garantibetingelsene	5 år
				5 år

GENERELLE DATA (IFLG. EN 13329)

	METODE	PARAMETERE	NORMKRAV	Pergo-VERDIER
Slikestyrke	EN 13329		≥ 4000 sykluser	≥ 4000 sykluser
Sliresjeklasse	EN 13329		AC4	AC4
Slagfasthet	EN 13329	liten ball stor ball	≥ 12N ≥ 750mm	≥ 12N ≥ 750mm
Ripefasthet	EN 438-2, 25		Belastning ≥ 3N	Belastning ≥ 5N
Effekt av kontorstolhjul	ISO 4918 (+underlag)	Type W (EN 12529)	25000 sykluser	Ingen endring
Tykkelsesvelling	ISO 24336	etter 24 timer senket i vann ved 20 °C	≤ 18%	≤ 12%
låsing styrke	ISO 24334	F10,2 langsiden Fmax langsiden Fs0,2 kortsiden Fmax kortsiden	≥ 1 kN/m ≥ 2 kN/m	≥ 1 kN/m ≥ 1 kN/m ≥ 2 kN/m ≥ 2 kN/m
Effekt av møbelbein	EN 424		Ingen synlig skade etter test med beintype 0	Ingen synlig skade
Styrke laminat/kjerne	EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25	≥ 1,50
Statisk inntrykk	EN ISO 24343-1		inntrykksbestandighet ≤ 0,05 mm	Ingen synlig endring
Motstand mot flekker	EN 438	Gruppe 1,2 Gruppe 3	Klasse 5 Klasse 4	Klasse 5 Klasse 4
Generelt inntrykk	EN 13329	Høydeforskjeller Åpning i skjøter Skåling på langs	≤ 0,15 mm	≤ 0,10 mm
			≤ 0,20 mm	≤ 0,10 mm
			Konkav ≤ 0,50%	≤ 0,50%
			Konveks ≤ 1,00%	≤ 1,00%
Dimensjonsvariasjoner etter endringer i relativ fuktighet	EN 13329	δl δw	Konkav ≤ 0,15%	≤ 0,15%
			Konveks ≤ 0,20%	≤ 0,20%
			δl average ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm
			δw average ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm
Lysekthet	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	grå referanse	Klasse ≥ 4	Klasse 4



ANDRE TEKNISKE DATA

METODE	PARAMETERE	NORMKRAV	Pergo-VERDIER
Trinnlydsdemping	ISO 712/2	På et Pergo-underlag	ΔLw = 20 dB (Avhengig av benyttet underlag)
Brennende sigarett tetthet	EN 438-2:30 EN 323	Klasse 4	Klasse ≈ 875 kg/m ³

MILJØ, HELSE OG SIKKERHET

METODE	PARAMETERE	NORMKRAV	Pergo-VERDIER
Formaldehydavgassing	EN 717-1	ppm	< 0,01
Antistatisk	EN 1815	≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV
Brannklassifisering	EN 13501-1	Klasse	Cfl-s1
Varmemotstand	EN 12996:2001	m ² K/W	0,055 0,061 m ² K/W m ² K/W
Gulvvarme		På et Pergo-underlag	Se egne instruksjoner
Sklisikring	EN 13893 DIN 51130 ENV 12633	μ Alle Living Expression kolleksjoner unntatt Sensation Alle Living Expression kolleksjoner unntatt Sensation Sklisikring	Egnet DS: μ ≥ 0,30 R9 Klasse 1 (Avhengig av struktur)

	DIN 51130	UNE-ENV-12633 value = PTV value	UNE-ENV12633 Class = PTV class
Modern Plank - Sensation	L0331-01854	R10	34
Modern Plank - Sensation	L0331-03106	/	22
Modern Plank - Sensation	L0331-03367	R10	34
Modern Plank - Sensation	L0331-03368	R10	34
Modern Plank - Sensation	L0331-03369	R10	59
Modern Plank - Sensation	L0331-03370	R10	59
Modern Plank - Sensation	L0331-03371	R10	59
Modern Plank - Sensation	L0331-03372	/	22
Modern Plank - Sensation	L0331-03373	R10	38
Modern Plank - Sensation	L0331-03374	R10	34
Modern Plank - Sensation	L0331-03375	R10	34
Modern Plank - Sensation	L0331-03376	R9	24
Modern Plank - Sensation	L0331-03866	R10	24
Modern Plank - Sensation	L0331-03867	R10	24
Modern Plank - Sensation	L0331-03868	R10	24
Modern Plank - Sensation	L0331-03869	R10	59
Modern Plank - Sensation	L0331-03871	R10	24
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03568	/	21
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03570	R9	37
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03571	R9	21
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03589	R9	21
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03590	R9	21
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03862	R10	24
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03863	R10	24
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03864	R10	24
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03865	/	21
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03870	R10	24

SERTIFISERINGER

U-zeichen	Z-156.606-996
AFFSET	A*
Nordic ecolabel	30290001
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Singapore Greenlabel	035-098-1422
Eco Bau	Sensation: Base
EU Ecolabel	SE/035/001
EPD	

