PERGO
ORIGINAL LAMINATE

TEKNISK DATABLAD
Perstorp
[L0370-xxxxx]
Utgivelse **04.2026**

PRODUKTEGENSKAPER

FORMAT	**Perstorp**		
Bredde	190	mm	
Lengde	1200	mm	
Antall planker pr pakke	7		
m² pr. pakke	1,596	m²	
Faser	-		
Tykkelse	8,0	mm	
Not og fjær	Uniclic		
Garanti Vannbestandighet	10	år	
	24	timer	(stillestående vann)

PLANKENS OPPBYGGING

1. Ripesikret overflatesjikt
2. Krystallklar dekor
3. Fuktbestandig HDF-kjerne
4. Balansesjikt

FABRIKKGARANTI

	METODE	**PARAMETERE**			
Bruksklasse	EN ISO 10874			Klasse	21-22-23/31-32
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Sertifisert selskap	NB 0493 - Centexbel	DOP: På pakken	
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Godkjent organ	AB 8515 - Centexbel	DOP: På pakken	
Garanti	Boligformål	Se garantibetingelsene		Livstid	
			Vannbestandighet	10	år
	Kommersiell bruk	Se garantibetingelsene		5	år
			Vannbestandighet	5	år

GENERELLE DATA (IFLG. EN 13329)

	METODE	**PARAMETERE**	**NORMKRAV**	
Slitestyrke	ISO 24338 - Prodecure A		≥ 4000	sykluser
Slitasjeklasse	EN 13329		AC4	
Slagfasthet	EN 17368	liten ball	≥35 mm	
	EN 13329	stor ball	≥600 mm	
Ripefasthet	EN 438-2, 25		Belastning	≥ 3N
Effekt av kontorstolhjul	EN ISO 4918 (with underlay)	Type W (EN 12529)	15000	sykluser
Tykkelsessvelling	ISO 24336	etter 24 timer senket i vann ved 20 °C	≤ 18%	
låsing styrke	ISO 24334	Fl0,2 langsiden	≥ 1 kN/m	
		Fmax langsiden		
		Fs0,2 kortsiden	≥ 2 kN/m	
		Fmax kortsiden		
Effekt av møbelbein	EN ISO 16581		Ingen synlig skade etter test med beintype 0	
Styrke laminat/kjerne	EN 13329	N/mm²	≥ 1,25	
Statisk inntrykk	EN ISO 24343-1		Inntrykksbestandighet	≤ 0,05 mm
Motstand mot flekker	EN 438-2	Gruppe 1, 2	Klasse	5
		Gruppe 3	Klasse	4
Generelt inntrykk	EN 13329	Høydeforskjeller	≤ 0,15 mm	
		Åpning i skjøter	≤ 0,20 mm	
		Skåling på langs	Konkav ≤ 0,50%	
			Konveks ≤ 1,00%	
		Skåling på tvers	Konkav ≤ 0,15%	
			Konveks ≤ 0,20%	
Dimmensjonsvariasjoner etter endringer i relativ fuktighet	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm	
		δw	δw average ≤ 0,9 mm	
Lysekthet	EN ISO 4892-2:2013 procedure B - cycle 2 or cycle 5	grå referanse	Klasse	≥ 4

PERGO
ORIGINAL LAMINATE

TEKNISK DATABLAD

Perstorp
[L0370-xxxxx]
Utgivelse **04.2026**

GENERELLE DATA (IFLG. EN 13329)

	METODE	PARAMETERE	NORMKRAV	PERGO VALUES
Vannbestandighet	ISO 4760	Kvalitativní hodnocení pro obnovení objemu	< 3	2
		Kvantitativní hodnocení pro obnovení objemu	≤0,3mm	≤0,3mm
		Fogläckage	Inte nödvändigt	Läcker inte

MILJØ, HELSE OG SIKKERHET

	METODE	PARAMETERE			
Trinnlydsdemping	ISO 712/2	On a PERGO underlay		ΔLw ≈ 18dB	(Avhengig av benyttet underlag)
Gulvvarme		On a PERGO underlay	Se egne instruksjoner	Kan benyttes	
Formaldehyde emission	EN 717-1	ppm		< E0,5	
Antistatisk	EN 1815			≤ 2,0 kV	
Reaction to fire	EN 13501-1	Klasse		Cfl-s1	(Med alla Pergo mellanlägg)
Varmemotstand	EN 12667	m²K/W		0,055	m²K/W
Sklisikring	EN 13893	μ		DS: μ ≥ 0,30	

SERTIFISERINGER

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Det nordiske Svanemerket	30290001
EPD	