


Generelle data	
Planke	1820 x 190
Total tykkelse	13 mm
Antall planker pr. pakke	6
Skjømte lengder	Maksimum 1 av 6 planker
m <sup>2</sup> pr. pakke	2,075 m <sup>2</sup>
Kg pr. pakke	17,2 kg

Plankens oppbygging			
Toppsjikt	PEFC kontrollert ursprung	EN 13489	± 2,5 mm
Kjerne	PEFC kontrollert ursprung		HDF Mastercore
Bakside/sperresjikt	PEFC kontrollert ursprung	Trefinér	2 mm
Not og fjær	Lengde		Uniclic
	Bredde		Uniclic Multifit



Garanti			
Boligmiljø		Garantivilkår i hver pakke	33 år
Uniclic - Multifit			Livstid
Offentlig miljø			På forespørsel
Moisture Protection	Gir garanti mot oppbygging av rester av smuss langs kanter på grunn av vedlikehold gjennom årene.		10 år
Stay Clean Technology (kun lakkede produkter)	Gir garanti mot forurensning av overflateoppbyggingen og gir garanti mot oppbygging av rester av smuss langs kanter på grunn av vedlikehold gjennom årene.		10 år

Overflate/toppsjikt			
Tresort			Eik
Opprinnelse			Europa
Overflatebehandling	UV-herdet lakk	Ripesikret toppsjikt	5 - 7 lag
Naturlig variasjon			På grunn av treets beskaffenhet, kan utseendet avvike fra prøver
Overflatebehandlinger			se katalog / nettside

Sortering			
Secondo EN 13489:2002 Classe Libera			
	Selected	Accent	Lively
<i>Faccia dell'elemento</i>			
Alburno	Ammessi, eventualmente tinti	Ammessi, eventualmente tinti	Ammessi, eventualmente tinti
Nodi	Ammessi, sani fino a max ca. 20mm o completamente decorati	Ammessi, sani o cadenti, riparati o stuccati, fino ad un max. ca 50 mm	Ammessi anche se cadenti o aperti, purchè non compromettano la qualità d'uso fino ad un max. ca. 80 mm
Crepe longitudinali	Non ammesso	Ammesse, stuccate e più o meno in centro tavola	Ammessi, nessun limite
Inclusioni di corteccia	Non ammesso	Non ammesso	Non ammesso
Colpo di fulmine	Non ammesso	Non ammesso	Non ammesso
Deviazione fibratura	Nessun limite	Nessun limite	Nessun limite
Cretti/Setolature	Ammessi	Ammessi	Ammessi
Variazioni di colore	Leggera variazione naturale	Variazione vivace	Variazione molto vivace
Specchiature	Ammessi	Ammessi	Ammessi
Alterazione biologica	Non ammesso	Non ammesso	Consentito azzurramento e moschettatura
<i>Parti non visibili</i>			
Tutte le caratteristiche sono consentite senza alcuna limitazione in termini di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di usura del pavimento .			

<b>Legging</b>		<b>Norm krav</b>	
Flytende		På Pergo underlag	se leggeanvsining
Hellimit		Pergo MS polymerharpiks	se leggeanvsining
Generelt ved installert gulv	EN 13489	Omkant - høydeforskjell (mm)	≤ 0,20
		Forskjell på bredden (mm)	≤ 0,20
		Kuving i lengden %	≤ 0,1
		Kuving i bredden %	≤ 0,2
Dimensjons stabilitet	ISO 24339	Kuving på kort ende maksimum %	≤ 0,30
	Forandringer 30-85% RF	Kuving på kort ende minimum %	≥ - 0,20
		Glippe i skjøter på kort ende (mm)	≤ 0,20
		Glippe i skjøter på lang siden (mm)	≤ 0,30
Gulvvarme	Kan benyttes	se egen anvsining	
<b>Overflatebehandling</b>			
Slitestykke	SIS 923509	Rennende sand	800 - 1000
	DIN 68861	S33	100 - 1050
Flekkålgighet	EN 13442		class 3
Gulv med "Stay Clean Technology" (Kun lakkert)			Klasse 5
CE	EN 14342:2013	Kontrollorgan	0766 EPH Dresden DOP: På pakken
Kontorstolhjul	ISO 4918	Testet med underlag	25.000
Sklisikkerhet	CEN/TS 15676: 2008	Tørr pendel test	Avhengig av struktur og overflate behandling USRV 37-57
Formaldehydavgassing	EN 717-1		≤E1
PCP	CEN/TR 14823:2004		≤5 ppm
Varmegjennomgangsmotstand	EN12664:2001		0,11 m².K/W
Brannklassifisering	EN 13501-1		Cfl-s1
<b>Miljøsertifikater</b>			
AFFSET	A	Frankrike	
PEFC	PEFC/07-32-37		
EPD	På forespørsel		
Nordic Swan Ecolabel	3029 0001		
M1		Finland	

